

Типром ОЦ

Очиститель от солевых отложений (высолов) и растворных пятен.

ТУ 2383-127-32478306-2005



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА.

Порошок белого цвета, легко растворимый в воде. Для удаления растворных пятен и солевых отложений с кирпичной, каменной кладки. Удаляет соли преимущественно силикатного происхождения.

Рекомендации по нанесению материала:

- Удалить излишки солевых отложений, загрязнений механическим способом при помощи щёток и т.п.
- Развести водой (лучше теплой) очиститель фасадов "Типром ОЦ" в соотношении от 1:5 до 1:10 (в весовых частях) в зависимости от загрязненности поверхности. Готовым составом максимально пропитать растворные пятна (от 3-х до 5-ти минут) и, не допуская высыхания, очистить поверхность при помощи жестких щеток, смывая небольшим количеством воды
- Смыть продукты реакции с поверхности струей воды с применением жестких щеток, либо с помощью аппарата высокого давления (не менее 100 бар).
- Для выбора оптимальной концентрации необходима пробная обработка небольшого участка.
- Через 10-15 минут после промывки водой (после полного высыхания поверхности) произвести обработку гидрофобизирующей жидкостью "Типром К".
- Обработку производить только в сухую погоду при температуре не ниже +5°C.
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
- Через сутки проверить водоотталкивающие свойства поверхности и, в случае необходимости, провести повторную гидрофобизацию.

Расход материала.

1 кг на 30-50 м² – в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики.

№ п/п	Основные эксплуатационные характеристики	Значение
1	Внешний вид	Порошок белого цвета
2	Показатель активности водородных ионов (рН), 10%-ого водного раствора не более	1,0

3	Растворяющая способность г/100мл очистителя, не менее:	
	-натрия кремнефтористого	0,49
	-кальция силикат (волластонит)	0,31
4	Температура плавления, °С, не ниже	190

Хранение.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре не ниже 0 °С и не более +30 °С в оригинальной упаковке.

Упаковка.

Полиэтиленовые ведра по 1 кг.

Меры безопасности.

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза промыть водой.

** Спецификация разработана 25.03.2014г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте www.sazi.ru.