

Типром М

Модификатор цвета (эффект «мокрый камень») со свойством гидрофобизации (на органическом растворителе).

ТУ 2229-100-32478306-2003



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА.

Готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе.

Для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натурального камня,

облицовочного кирпича, бетона) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»).

ОСОБЕННОСТИ.

- изменяет внешний вид мелкопористых минеральных материалов;
- усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя,
- создает гидрофобный эффект;
- срок службы модифицированного слоя не менее 2 лет.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА.

Не рекомендован для обработки:

- горизонтальных поверхностей, долгое время находящихся под воздействием воды (тротуарная плитка).

Рекомендации по нанесению материала.

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут) при t_0 от -5 до +30 °С.

Ввиду многообразия отделочных поверхностей, для оценки «мокрого эффекта» перед началом работ рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней. Практика показывает, что этого времени достаточно для окончательного формирования модифицирующего слоя.

Расход материала.

1 л на 5 – 6 м² – в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики.

№ п/п	Основные эксплуатационные характеристики	Значение
1	Внешний вид	Жидкость от желтого до темно-коричневого
2	Плотность, г/см ³	0,75-0,95
3	Срок службы покрытия, не менее лет	2

Упаковка.

Полиэтиленовый канистры 1 и 5 литров.

Хранение.

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при температуре +5 до +30 °С в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре до -5°С.

Меры безопасности.

Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения защищать от попадания. Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. Огнеопасно в момент нанесения.

Спецификация разработана 25.03.2014г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте www.sazi.ru.